

BASE OLIO DI LINO

IMPREGNANTE PARA TIJOLEIRA RÚSTICA, TECA e PARQUET



CARATERÍSTICAS GERAIS

O produto, à base de óleo de linhaça, é usado como agente de impregnação de proteção para produtos cozidos particularmente porosos ou quando for necessário o tratamento tradicional de pisos de terracota.

O BASE OLIO DE LINO também é usado no tratamento protetor de superfícies de teca de barcos e iates e no tratamento piso em parquet tradicional.

MODO DE EMPREGO

Tijoleira:

Preparar o pavimento com uma lavagem completa com DEKA P, na presença de manchas de óleo ou ceras velhas lave com DEKACID. Aplique o produto com o pavimento bem enxaguado e completamente seco com um aplicador de cera ou pulverizando. Se necessário, uniformize com máquina rotativa equipada com um disco vermelho com um sistema de pulverização. O acabamento é realizado com OLEOIDRO ou com COTTOLIQ.

Superfícies de teca de barcos e iates:

Use NEOKLIN ou ECOKLIN para remover manchas e, em seguida, faça uma lavagem ácida com KLARITEAK para eliminar resíduos de sal. Enxague e deixe secar. Aplique o produto puro ou diluído com aguarrás, dependendo do grau de absorção da Teca, usando um pincel ou spray, suavizando a propagação com aplicador de ceras.

Parquet:

Prepare o parquet com uma boa lixagem e aplique o produto com um aplicador de cera. Finalize com ECOWOOD OLEO IDRO ou PARKELIQ.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto	líquido amarelo (cor palha)
Peso específico	0.794 g/ml
Conteúdo em substancia activa	100%
Ponto de inflamação	38°C

ADVERTÊNCIA

Rotulagem



Perigo

Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser letal em caso de ingestão e penetração no trato respiratório. Causa irritação ocular grave. Causa irritação na pele. Pode irritar o trato respiratório. Pode causar uma reação alérgica da pele. Pode causar sonolência ou tontura.

Antes de usar, leia atentamente a ficha de dados de segurança

Produto sujeito a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 III.**

KemikaSPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39(0)14380494

info@kemikaspa.com

Representação em Portugal: J. Nascimento Lda 2675-454 Odivelas

Telef. 219328891 Fax. 219313649

++39(0)143823068

www.kemikaspa.com

Site: www.jnascimento.pt