

COUNTRY OPACO



SELANTE OPACO DE BASE AQUOSA PARA MADEIRA

CARACTERISTICAS GERAIS

COUNTRY OPACO é uma emulsão à base de água de polímeros acrílicos e uretânicos auto-reticulantes formulados como um selante para pisos de madeira. O produto é inodoro, de secagem rápida e muito fácil de aplicar. A película **COUNTRY OPACO** é mate e resistente a arranhões e marcas de tráfego. Para aumentar a resistência química da película pode ser misturado antes da aplicação com um agente endurecedor (IPC) à razão de 1-2% (100 a 200 grs. De IPC para 10 Lts. de produto). Apresenta boa resistência a manchas e absorção de água.

COUNTRY OPACO também pode ser usado para carpintarias, armários e mesas.

MODO DE EMPREGO

Para pisos sujos ou encerados, limpe com DEKA P concentrado ou NEOKLIN usando uma máquina de piso equipada com disco HI-PRO Preto. Deixe trabalhar e enxágue com água quente, aspirando ao mesmo tempo os resíduos evitando molhar muito o piso. Quando o piso estiver seco, lixe com uma máquina rotativa equipada com discos lixa (grão 40-80-150). Aplicar a primeira demão de **COUNTRY OPACO** com um aplicador de cera, deixar secar e lixar levemente com lixa fina ou um disco de rede 150. Aspire a poeira, varra com um esfregão ou gaze e aplique uma segunda camada. Lixe novamente se necessário e aplique uma camada final de **COUNTRY OPACO**.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Appearance	mat milky white liquid
pH	8.4 ± 0.2
Density	1.045 g/ml
Active contents	33%

Composição química– Reg. (EC) 648/2004

Perfumes

ADVERTÊNCIAS

Evite o congelamento.

Rotulagem



Aviso

Pode causar uma reação alérgica na pele. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de usar.



KEMIKA Spa - Sede operativa stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494

☎ ++39 (0) 143 823068

✉ info@kemikaspa.com

🌐 www.kemikaspa.com

Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas
Telef. 219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt