

# MAGIC SUELO BIANCO



## CRISTALIZADOR DE ACABAMENTO PARA PISOS DE MÁRMORE E TERRAZZO

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**MAGIC SUELO BIANCO** é utilizado para o acabamento final e brilhante de pisos de mármore e tijoleira cristalizados com **MAGIC SUELO BASE** ou quando o piso está em bom estado ou preparado com disco. A preparação do piso com **MAGIC SUELO BASE** nem sempre é necessária, mas é sugerida para melhores resultados após a preparação com palha de aço.

### MODO DE EMPREGO

#### Preparação do piso

Lave o piso com detergente ou removedor de cera para remover sujidade e resíduos de cera.

Um piso danificado ou arranhado deve ser preparado com disco de rede e tratado com **MAGIC SUELO BASE**.

O piso pode ser preparado também com disco de rede e finalmente protegido com o **MAGIC SUELO BIANCO**.

#### Aplicação

O piso deve estar completamente seco e limpo. Pulverize uma pequena quantidade de produto em 5-8 m<sup>2</sup>. Trabalhe com uma máquina rotativa e lã de aço e lustre até secar (aprox. 10-20 segundos/m<sup>2</sup>). Aplicar 2-3 demãos. Os melhores resultados são obtidos usando uma máquina rotativa de disco único (mínimo 45 kg) e disco de lã de aço. Troque o disco quando estiver muito molhado. Se necessário, elimine os resíduos do disco de lã de aço com um esfregão húmido.

#### Manutenção

O piso cristalizado com **MAGIC SUELO BIANCO** pode ser mantido com o mesmo produto. Para manutenção de rotina, lave com o detergente de baixo resíduo TOC.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	Líquido branco
pH	1.5 - 2.5
Densidade	1.135 g/ml
Conteúdo em substância activa	25%

### ADVERTÊNCIA

The product may show separation on long storage. Shake well before using.

#### Rótulo



#### Perigo

Perigoso se ingerido. Causa queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de usar.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

++39 (0) 143 80494  
info@kemikaspaspa.com

++39 (0) 143 823068  
www.kemikaspaspa.com

Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas  
Telef. 219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt