


RESACRYL 2000



CERA METALIZADA COM RETICULAMENTO DUPLO ESPECIAL PARA HOSPITAIS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Cera metalizada com altíssima resistência ao tráfego devido à estrutura reticulada da película. Muito resistente a detergentes, desinfetantes e álcool.

RESACRYL 2000 é particularmente adequado para hospitais, mesmo em áreas de tráfego intenso. Possui alta resistência ao deslizamento (de acordo com as normas americanas C.S.M.A.). Coeficiente de atrito 0,58 (ASTM d2047/75)

RESACRYL 2000 também é indicado para a proteção de pisos condutores (não isola o piso e permite a dispersão elétrica). A película de RESACRYL 2000 só pode ser removida com o decapante ECSTRA (solução a 15%).

MODO DE EMPREGO

Lave e enxágue bem o piso. Aplique uma demão de RESACRYL 2000, espere secar bem e aplique uma segunda demão. O piso tratado com **RESACRYL 2000** pode ser lavado também com desinfetantes ou sanitizantes (como SANNY, KEMIQUAT, TOCSAN CX ou pastilha de cloro).

Para manutenção a seco, use uma máquina de alta velocidade equipada com disco de alta velocidade (creme ou fibra natural) e SPRAY NC ou METALSPRAY.

Para remover a película use ECSTRA na concentração de 15%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparência	Emulsão branca
pH	8,5 ± 0,2
Densidade	1.032 g/ml
Conteúdo em substância seca	25%
Substância ativa	31%
Coeficiente de atrito (ASTM 2047-75)	0.58

ADVERTÊNCIA

Sensível ao gelo.

Rótulo



Perigos

Causa irritação ocular grave. Pode causar uma reação alérgica na pele. Nocivo para a vida aquática com efeitos duradouros.

Contém: Metilcloroisotiazolinona, Metilisotiazolinona

Pode produzir uma reação alérgica.

Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de usar.

Kemika SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494

✉ info@kemikaspa.com

Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas

Telef. 219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt

☎ ++39 (0) 143 823068

🌐 www.kemikaspa.com