


IPC



ENDURECEDOR PARA COUNTRY, ACRYSIL, PRIMER K

CARACTERÍSTICAS GERAIS

IPC é um derivado imínico multifuncional especialmente concebido para a reticulação dos produtos COUNTRY, ACRYSIL e PRIMER K.

IPC é adicionado aos produtos acima para melhorar a resistência química e à água.

IPC também melhora a adesão e a resistência mecânica das películas.

MODO DE EMPREGO

Adicionar 1,5% de IPC a COUNTRY, ACRYSIL, PRIMER K (75 g de IPC por 5 kg de produto). Use a mistura dentro de 2-3 horas, caso contrário, o efeito de reticulação do IPC é perdido, o IPC deve ser adicionado novamente para obter o efeito de reticulação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	líquido amarelo oleoso
pH	10.5 ± 0.2
Densidade	1.080 g/ml
Conteúdo ativo	100%

WARNINGS

Rótulo



Avisos

Suspeita de causar defeitos genéticos. Perigoso se ingerido. Pode causar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. Provoca lesões oculares graves. Pode causar uma reação alérgica na pele. Tóxico para a vida aquática com efeitos duradouros.

O produto está sujeito aos regulamentos ADR: **UN 3082 Class 9 III.**

Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de usar

Kemika SPA



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
++39 (0) 143 80494 ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com www.kemikaspa.com
Representante em Portugal: J. Nascimento, Lda 2675-454 Odivelas
Telef. 219328891 Fax 219313649 site: www.jnascimento.pt